www.dimuziolaterizi.it + 39 0858542100 tecnico@dimuziolaterizi.it

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M^2
4,2 kg	≥ 55 %	144	15,1

M^2 MURATURA PER PACCO	MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA
9,0	670 Kg/m^3

CONDUCIBILITA' TERMICA	REAZIONE AL FUOCO
$\lambda_{10,dry}$ 0,137 W/mK	EUROCLASSE A1 (incombustibile)

alveolater bio



Alveo 10

TIPOLOGIA ISOLANTE POROZZATO

250 x 100 x 250

ISO 14001 CE CAM

FONOISOLANTE

Rw 42,0 db

RESISTENZA AL FUOCO

* EI 60

CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,174 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA

U 1,264 W/m^{2}K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 75 kg/m^2

* Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce 10+10 mm ovvero sulle faccia esposta al fuoco pari a 20 mm.

I DATI INSERITI NELLA PRESENTE SCHEDA TENICA SONO INDICATIVI, LA DI MUZIO LATERIZI SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SENZA PREAVVISO. Ed.09/2023

di Muzio laterizi

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE:

Calore specifico Cp 1000 J/KgK

Permeabilità al vapore δ 20x10^{-12} Kg/msPa

Resistenza alla diffusione del vapore μ 10