Settore sperimentale di Laboratorio: Edilizia
Sezione: Manufatti

Identificazione del cliente:
- Indirizzo: *DI MUZIO LATERIZI S.r.l.*
Via delle Nazioni Unite, 2
65020 – ALANNO (PE)

Identificazione dei campioni
- Descrizione: struttura verticale opaca realizzata con blocchi denominati "**POROTON® PTA38I**", spessore muratura 38 cm
- Sigla: **POROTON® PTA38I**
- Quantità: -
- Campionamento: a cura della committenza
- Rif. Lavori: -

Richiesta del cliente
- Descrizione: Determinazione delle caratteristiche termiche dinamiche e stazionarie, e verifiche igrometriche
- Norme di riferimento: -

Identificazione del documento: **RAPPORTO DI PROVA R18/LAB/043**
- Data di emissione: 5/4/2018
- Pagine 3
- Accettazione n° LAB/018/18
- Del: 22/2/2018
- Allegati: -

I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al campione (o ai campioni) provato/i. E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto senza l'approvazione del laboratorio Labortest s.r.l.

I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al campione (o ai campioni) provato/i. E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto senza l'approvazione del laboratorio Labortest s.r.l.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 13786 "Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo"
- UNI EN ISO 6946 "Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo"
- UNI EN 1745 "Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche"
- UNI EN ISO 10456 "Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto"
- UNI EN 13788 "Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale – Metodi di calcolo"
- UNI 10349-1 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata"
- D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

METODO DI CALCOLO

- I calcoli sono stati eseguiti utilizzando valori di conduttività termica dei materiali allo stato asciutto.
- Il calcolo delle caratteristiche termiche dinamiche è stato eseguito in base alla UNI EN ISO 13786 considerando un periodo di variazione termica pari a 24 ore.
- La resistenza termica calcolata è quella corrispondente al "limite inferiore", come definito nel paragrafo 6.2.4 della norma UNI EN ISO 6946. In particolare, per la muratura si è tenuto conto della presenza della malta di allettamento fra i corsi di elementi (e tra elemento ed elemento), considerando una conduttività termica equivalente, e quindi una resistenza termica equivalente. Il calcolo della resistenza termica complessiva della parete stratificata è stato quindi eseguito sommando le resistenze termiche dei diversi strati.
- I valori di capacità termica specifica (calore specifico "cp") ed i valori del fattore di resistenza al vapore d'acqua "μ" (e quindi della permeabilità al vapore "δ") sono stati dedotti dalla UNI EN ISO 10456 ed UNI EN 1745.
- Le verifiche igrometriche (verifica condensazione interstiziale e verifica del rischio muffa) sono state condotte in conformità alla UNI EN 13788, considerando come riferimento i dati climatici della UNI 10349-1 per la località "MILANO" (Zona Climatica E).

Autorizzazione M.I.T. n. 0000232 del 24/10/16 (Circ. 7617/STC - Sett. A)

I risultati di prova si riferiscono esclusivamente al campione (o ai campioni) provato/i. E' vietata la riproduzione di singole parti del rapporto senza l'approvazione del laboratorio Labortest srl

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE E GEOMETRICHE DELLA STRUTTURA VERTICALE OPACA (*)


Elemento costruttivo (descrizione)	Cond. [λ] (W/mK)	C. Spec. (J/kgK)	Massa Vol. (kg/m³)	ð·10-¹² (kg/msPa)	Spess. (cm)
Intonaco Interno	0.530	1000	1500.0	18.0	1.50
Muratura POROTON® PTA38I	0.104	1000	620.0	20.0	38.00
Intonaco esterno	0.820	1000	1800.0	10.0	1.50
Spessore Totale Struttura (cm)					41.00

Resist. Superf. Interna [R_{si}] (m²K/W): 0.13 - Resist. Superf. Esterna [R_{se}] (m²K/W): 0.04


(*) Dati dichiarati dal Committente
Muratura comprensiva di giunti orizzontali di malta di spessore 7 mm, interruzione 2 cm
Caratteristiche malta ed intonaci secondo UNI EN 1745, Prospetto A.12: malta con massa volumica=1800 kg/m³, conduttività λ= 0,82 W/mK

RISULTATI

Disegno Struttura - Stratigrafia



Verifica Condensazione Interstiziale – Diagramma Glaser



LA STRUTTURA NON FORMA CONDENSA

VALORI IN REGIME STAZIONARIO		
Massa totale [M_{tot}]	285.1	kg/m²
Massa superficiale [M_s]	235.6	kg/m²
Resistenza termica totale [R_{tot}]	3.870	m²K/W
Conduttanza [C]	0.270	W/m²K
Trasmittanza [U]	**0.258**	**W/m²K**

VALORI IN REGIME VARIABILE (periodo 24 ore)		
Fattore di attenuazione [f_a]	0.043	adim.
Sfasamento [S]	20.44	ore
Trasmittanza termica periodica [Y_{ie}]	0.011	W/m²K

VERIFICA RISCHIO MUFFA				
	Mese critico	$f_{Rsi\ lim}$	$f_{Rsi\ struttura}$	T muffa (°C)
Località: Milano (Zona Climatica E)	Gennaio	0.676	0.966	14.8
Esito verifica:	NESSUN RISCHIO MUFFA			

Tutti i dati utilizzati per il calcolo, salvo dove diversamente indicato, sono stati dichiarati dal Committente. I risultati in esso contenuti sono confrontabili con altri solo a parità di procedura di calcolo

Il Tecnico di Laboratorio
(Geom. Luciano Scurti)

Il Direttore del Laboratorio
(Dott. Ing. Andrea Basile)