

CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
4,2 kg	≥ 55 %	144	15,1

M² MURATURA
PER PACCO

9,0

MASSA VOLUMICA
A SECCO LORDA

670 Kg/m³

CONDUCIBILITA'
TERMICA

$\lambda_{10, dry}$ 0,137 W/mK

REAZIONE AL FUOCO

EUROCLASSE A1
(incombustibile)



CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA

λ 0,174 W/mK

BIOPOR 10

BIOPOR DOPPIA POSA
TIPOLOGIA ISOLANTE PORIZZATO

250 x 100 x 250



FONOIOLANTE

Rw 42,0 db



RESISTENZA AL
FUOCO

* EI 60

TRASMITTANZA TERMICA

U 1,264 W/m²K

MASSA SUPERFICIALE

Ms 75 kg/m²

* Con intonaco protettivo antincendio applicato su ambedue le facce 10+10 mm ovvero sulle facce esposte al fuoco pari a 20 mm.