




CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
9,0 kg	≤ 45 %	84	-

M ² MURATURA PER PACCO	RESIST. A COMP. // AI CARICHI VERT. $f_{bm}^{(1)}$	RESIST. A COMP. ⊥ AI CARICHI VERT. f'_{bm}
-	≥ 15,0 N/mm ²	≥ 3,5 N/mm ²

MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	CONDUCIBILITA' TERMICA	REAZIONE AL FUOCO
860 kg/m ³	$\lambda_{10,dry}$ 0,180 W/mK	EUROCLASSE A1 (incombustibile)



CARATTERISTICHE DELLA MURATURA

CONDUCIBILITA' TERMICA	TRASMITTANZA TERMICA
λ - W/mK	U - W/m ² K

MASSA SUPERFICIALE	TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
Ms - kg/m ²	YIE - W/m ² K

SFASAMENTO	FATTORE DI ATTENUAZIONE	RISCHIO CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
- ore	fa -	La parete non forma condensa

PMA 30 S

PORTANTE P800 M.A.

ZONE AD ALTA SISMICITA'

140 x 300 x 250




FONOISOLANTE
Rw - dB


RESISTENZA AL FUOCO
EI 240 - REI 180
*REI 240

POROTON[®]

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE:

Calore specifico Cp 1000 J/KgK
Permeabilità al vapore δ 20x10⁻¹² Kg/msPa
Resistenza alla diffusione del vapore μ 10



$f_{bm}^{(1)} = f_{br}/0,8$ - valore di f_{br} dichiarato, valutato in base a requisiti categoria 1 (NTC 2018)