



CARATTERISTICHE DEL BLOCCO

PESO	FORATURA	PEZZI PACCO	PEZZI AL M ²
13,6 kg	≥ 60 %	48	15,6

M ² MURATURA PER PACCO	RESIST. A COMP. // AI CARICHI VERT. $f_{bm}^{(1)}$	RESIST. A COMP. ⊥ AI CARICHI VERT. f'_{bm}
3,0	≥ 8,0 N/mm ²	≥ 1,5 N/mm ²

MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA	CONDUCIBILITA' TERMICA	REAZIONE AL FUOCO
620 kg/m ³	$\lambda_{10,dry}$ 0,096 W/mK	EUROCLASSE A1 (incombustibile)



CARATTERISTICHE DELLA MURATURA*

CONDUCIBILITA' TERMICA	TRASMITTANZA TERMICA
λ 0,101 W/mK	U 0,272 W/m ² K

MASSA SUPERFICIALE	TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
M_s 220 kg/m ²	YIE 0,015 W/m ² K

SFASAMENTO	FATTORE DI ATTENUAZIONE	RISCHIO CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
19,37 ore	f_a 0,054	La parete non forma condensa

PTA 35 I

TAMPONATURA P600

INCASTRO A FORI VERTICALI

250 x 350 x 250



FONOISOLANTE

R_w 48,6 dB



RESISTENZA AL FUOCO

EI 240

POROTON®

CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE:

Calore specifico C_p 1000 J/KgK
 Permeabilità al vapore δ 20x10⁻¹² Kg/msPa
 Resistenza alla diffusione del vapore μ 10

